

---

# Huile dure -pure solid- sans solvant

---



---

Fiche technique  
1310 – 1314  
Page 1 de 3

---

## • INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'huile dure - *pure solid* - fabriquée par nos soins, est obtenue en faisant fondre les résines de colophane dans un mélange d'huiles de lin et de bois. L'huile de lin garantit - grâce à la dimension de ses molécules - une pénétration profonde dans le bois et un temps de travail ouvert assez long. Sa teneur en extraits secs de 100 % (*pure solid*) signifie que le produit ne contient ni solvant ni eau, qu'il se compose exclusivement d'huiles et de résines naturelles. Pour donner un résultat satisfaisant, il est nécessaire avant l'application de ce produit de suivre attentivement les recommandations de cette fiche.

## • UTILISATION

Traitement des surfaces sollicitées (bois, liège, pierre, terres cuites) à l'intérieur comme les sols, les plans de travail, les meubles, l'intérieur des fenêtres en bois. Peut être utilisée sur les sols béton. Recommandée pour les terres cuites à la place des huiles dures à solvant.

## • PROPRIÉTÉS

sans solvant, sans eau, avec un bon rendement  
capacité de diffusion, antistatique  
facile à appliquer, facile à réparer  
excellente pénétration  
conforme à la norme DIN 53160 : résistant à la salive, à la transpiration (convient aux jouets pour les enfants)  
ne se fendille pas  
convient aux planchers, repousse poussière et eau  
aspect transparent, couleur miel  
temps de travail ouvert

## • INGREDIENTS (DECLARATION COMPLETE)

Huile de lin, huile de bois, huiles cuites de lin et de bois, colophane, siccatifs sans plomb.

## • OUTILS

Spalter (pinceau large, peu épais), rouleau à poil ras ou encore chiffon non pelucheux. Pour les grandes surfaces, employer une cireuse professionnelle pour une meilleure pénétration.

## • MODE D'EMPLOI

Le support doit être non traité, propre, sec, exempt de graisse, neutre chimiquement et absorbant. Appliquer à une température minimale de 10 °C. Mélanger avant l'emploi les pots portant des numéros de fabrication différents. Faire un essai au préalable à un endroit qui ne se voit pas pour évaluer le changement de couleur du support. Ne pas verser cette huile dure directement sur le support.

**Important :** L'huile dure Kreidezeit est conçue pour pénétrer entièrement dans le bois, elle ne doit pas former un film sur le bois.

### 1. Préparation


Nettoyer le bois, le poncer (grain 120-180), arrondir les arêtes, dépoussiérer.

### 2. Application

Application en 2 couches si nécessaire avec séchage intermédiaire. La deuxième couche doit être en général très fine.

**Application à la machine :** Appliquer avec un rouleau à poil ras, attendre 10 à 30 minutes avant de passer la cireuse régulièrement pour faire pénétrer l'huile jusqu'à l'obtention d'une surface satinée régulière. L'application à la cireuse est recommandée pour des grandes surfaces.

**Application manuelle :** appliquer régulièrement avec un rouleau à poil ras, avec un chiffon ou un spalter. Attendre 20 à 30 minutes (à 20 °C), avant de frotter soigneusement avec un chiffon non pelucheux, jusqu'à l'obtention d'une surface satinée régulière. Sur des bois peu absorbants comme le chêne, il est recommandé en cas d'application manuelle de diluer le produit



avec de l'essence de térébenthine (jusqu'à 20 %).

Prenez soin au polissage, d'éliminer les éventuels surplus, qui pourraient donner lieu à un mauvais séchage ou une surface collante. Les surplus apparaissent comme des taches humides et brillantes, qui restent collantes et entraînent des différences de brillance.

### 3. Ponçage entre 2 couches

Un ponçage intermédiaire n'est indispensable que si les fibres du bois se soulèvent après la première couche. Poncer dans le sens des fibres du bois (grain 180-220), puis dépoussiérer.

### 4. Traitement à la cire

Pour apporter une protection supplémentaire et donner du brillant, on peut appliquer après au moins 48 heures de séchage une couche de Lait pour sol à base de cire de carnauba (art. : 420) dilué (1 volume de lait pour 1 volume d'eau). Appliquer en couche fine et régulièrement, laisser sécher avant de polir. Avant ce traitement, il est recommandé de vaporiser de l'eau savonneuse (à base de savon de Marseille), pour améliorer l'accroche. Le traitement à la cire n'est pas obligatoire, surtout pour les pièces à l'étage (passage en chaussettes et chaussons).

### TRUC

*Si le problème de surplus n'a pas été traité à temps, nettoyer ces parties-là avec une lessive à la soude (2 cuillerées à soupe dans 1 litre d'eau chaude), laisser agir 1 à 2 minutes, puis rincer avec un mélange, à parts égales, d'eau et de vinaigre (pour neutraliser la soude), avant de passer une autre couche d'huile dure.*

### • DILUTION

Possible avec l'essence de térébenthine ou de l'essence d'écorce d'orange. Souhaitable sur des supports peu absorbants comme les bois durs et à basse température d'application.

### • SECHAGE

Sec et recouvrable après environ 24 heures, à 20 °C et une humidité relative de 60 %. Le froid, un taux d'humidité élevé, les bois à tannin (chêne, châtaignier), une couche trop épaisse, peuvent rallonger sensiblement le temps de séchage.

Ménager le support traité tant que la dureté finale n'est pas atteinte (environ 4 semaines)

### • ENTRETIEN DES SURFACES TRAITÉES

Privilégier l'entretien à sec.

Dépoussiérer en ménageant la surface avec un balai ou un aspirateur.

Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'eau chaude, seulement de l'eau tiède : essuyer le support avec un chiffon de coton humide, surtout pas de micro-fibres qui peuvent enlever l'huile. Essuyer aussitôt les liquides répandus, ne pas les laisser sécher avant d'intervenir.

Pour entretenir le brillant, ajouter de temps en temps un peu de Lait pour sol (art. : 420) à l'eau d'essuyage.

Pour un nettoyage plus poussé, utiliser seulement de l'eau légèrement savonneuse au Savon de Marseille (art. : 220).

Consulter la fiche consacrée à l'entretien des surfaces traitées naturellement.

### • NETTOYAGE DES OUTILS

Tout de suite après usage avec de l'eau chaude savonneuse (savon de Marseille). Si des résidus persistent, utiliser de l'essence de Térébenthine. Pour plus de précisions se reporter à la fiche sur le nettoyage des pinceaux.

### • RENDEMENT

Suivant l'absorption du support, environ 0,050 à 0,080 litre par m<sup>2</sup> (11p<sup>2</sup>), par couche.

### • FORMAT:

Art.No. 1310 .....0,75 L  
Art.No. 1311 .....2,5 L

### • RISQUES

Aucun

- **ENTREPOSAGE**

A l'abri du gel, bien fermé, un pot se conserve au moins 2 ans.

- **ELIMINATION DES RÉSIDUS**

Ne pas jeter les résidus à l'égout, conserver le pot bien fermé pour un usage futur. Les restes séchés peuvent être mis à la poubelle, les récipients donnés au recyclage.

- **PRECAUTIONS DE SECURITE**

Risque d'auto inflammation des chiffons imprégnés, à cause de la présence d'huiles naturelles. Faire sécher les chiffons à l'air libre, ou les conserver dans un récipient fermé (verre ou métal). Veiller pendant l'application à ce que l'huile ne pénètre pas dans un support isolant poreux (billes d'argile, cellulose) : risque là aussi d'auto inflammation !

Ne pas verser l'huile dure sur le support à traiter !

Les huiles naturelles peuvent jaunir aux endroits peu éclairés. Les huiles naturelles en séchant dégagent une odeur typique qui disparaît avec le temps. Les objets ou des résidus de métal(paille de fer, etc.) sur le support peuvent provoquer une coloration au contact de l'huile.

Attention aux allergies même aux matières premières naturelles.

Tenir hors de portée des enfants !

Les informations ci-haut mentionnées sont basées sur une longue expérience et sur de nombreux tests effectués sur nos produits. Elles sont données à titre d'information. Ce produit doit être utilisé et testé à la responsabilité de l'utilisateur, le résultat final dépendant de facteurs imprévisibles. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur du produit livré ou utilisé. Cette fiche technique ne constitue qu'un conseil. La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche technique sur notre site. [www.tockay.com](http://www.tockay.com) ou [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

(Edition 02/2011)